ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

INDUFLOOR-IB 2385

(ИНДУФЛОР-ИБ 2385)

Активная защита от коррозии

Свойства:

INDUFLOOR-IB 2385 является содержащей растворители, пигментированной двухкомпонентной твёрдой эпоксидной смолой.

В отвержденном состоянии обладает хорошими вязко-эластичными качествами, высокой твердостью и стойкостью к истиранию. Устойчива к воздействию щелочей, кислот, растворителей, масел, а также воды, в т.ч. морской.

Области применения:

- активная антикоррозионная защита железных и стальных поверхностей
- антикоррозионная защита арматурного железа

Технические характеристики:

Основа:	2-комп. твердая эпоксидная смола
Цвет:	примерно RAL 1002, примерно RAL 8012
Пропорция смешивания компонентов:	9 : 1 (А:Б)
Вязкость:	1100 мПасс при +23°С
Плотность:	1,70 г/см^3 при +23°С
Содержание твердых частиц:	75 ± 1%
Жизнеспособность материала:	90 мин при +23°С
По покрытию можно ходить:	через 16 часов при +23°С
Последующая обработка:	через 16 часов при +23°С
Полное отверждение:	через 7 суток при +23°С
Минимальная температура отверждения:	+8°С
ПДК газов или летучих растворителей в воздухе рабочего помещения:	440 мг/м^3 воздуха

Очистка рабочих инструментов осуществляется с помощью средства INDU-IB -Reiniger сразу после их применения.

Упаковка:

Емкости по 1кг. Другие расфасовки – по запросу. Компоненты А и Б расфасованы в пропорции, необходимой для их смешивания.

Хранение:

18 месяцев в закрытых оригинальных ёмкостях, в сухом и прохладном помещении – выше +10 °С.

Требования к поверхности:

Обрабатываемые поверхности должны быть:

- сухими, прочными, шероховатыми и обладать несущей способностью;
- очищенными от таких препятствующих или уменьшающих адгезию субстанций, как пыль, известковое тесто, масла, задиры резины, остатки краски и т.д.;
- железные и стальные поверхности должны быть очищены от ржавчины.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.