ГидроПротект® системные решения

ООО «Гидропротект» | Телефон: | 8 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | E-mail: hydroprotect@yandex.ru | Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ESCO-FLUAT

(ЭСКО-ФЛЮАТ)

Пропиточный раствор для преобразования вредных для строений солей

Свойства:
ESCO-FLUAT предназначен для преобразования водорастворимых солей (хлоридов и сульфатов) в нерастворимые или трудно растворимые соединения.
Обработка солей ESCO-FLUAT проводится совместно с последующим нанесением на обрабатываемую поверхность санирующих штукатурок THERMOPAL или других цементосодержащих составов. Такая обработка в значительной степени предотвращает проникновение легкорастворимых солей в еще не просохшую и не ставшую гидрофобной санирующую штукатурку, либо другое цементосодержащее покрытие.

Области применения:
Обработка ESCO-FLUAT применяется при ремонте засоленных стен в качестве сопутствующего мероприятия.

Технические данные:

Основа:	водный раствор гексафторсиликата
Упаковка:	жидкий концентрат в 25- и 10-кг ёмкостях
Хранение:	морозоустойчив до -5°С, 24 месяца
Расход материала:	при двукратной обработке поверхности примерно 0,4 - 0,5 кг/м^2
Указание по безопасности:	опасность для здоровья при проглатывании;
Советы по безопасности:	избегать соприкосновения с глазами и кожей; при проглатывании проконсультироваться с врачом и показать ему упаковку или этикетку.

Способы применения:
Участки зараженной и поврежденной штукатурки со следами высолов следует удалить на расстояние не менее 80 см от поврежденного участка на стене. Швы в каменной кладке необходимо разделать на глубину до 2 см. Стены и швы основательно зачистить металлическими щетками.
Обработка поверхностей стен ESCO-FLUAT осуществляется пропиткой до насыщения за один-два раза, число обработок определяется степенью засолённости и впитывающей способностью поверхностей.
Обрабатываемые поверхности на период нанесения ESCO-FLUAT должны быть максимально возможно сухими.
Однократная пропитка:
Поверхность обрабатывают раствором, состоящим из одной объёмной части ESCO-FLUAT и одной объёмной части воды.
Двукратная пропитка:
1ая обработка - Поверхность обрабатывают раствором, состоящим из одной объёмной части ESCO-FLUAT и двух объёмных частей воды.
2ая обработка - Поверхность обрабатывают раствором, состоящим из одной объёмной части ESCO-FLUAT и одной объёмной части воды.
Между обработками должна быть выдержана технологическая пауза не менее 7 часов. Не ранее, чем через 24 часа после последней обработки, высохшая поверхность должна быть очищена от преобразованных солей щётками.
Указания: При работе с материалом не допускается использование металлических ёмкостей и инструментов. После завершения работы инструменты тщательно промыть чистой водой.
Примечание: Поверхности, не предназначенные для обработки, оберегать от воздействия материала. Разбрызгиватель сразу промыть водой. Стекло, металл, оконные рамы и т.д. могут корродировать под воздействием ESCO-FLUAT

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу