ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

WFP Dickbeschichtung 2K

Двухкомпонентное, обогащённое искусственными компонентами битумное покрытие, армировано волокном, безусадочное согласно DIN 18195

Описание продукта

WFP Dickbeschichtung 2K - двухкомпонентное, обогащённое искусственными добавками, армированное волокном, битумное покрытие на основе эмульсии (компонент А) и сухой составляющей (компонент В). Продукт не содержит растворителя компонент А – обогащенная искусственными составляющими битумная эмульсия, компонент В – порошок для реакции. При подаче порошка в эмульсию происходит реакция, материал быстро высыхает и становится устойчивой к воздействию дождя. После испарения воды эмульсия образует прочную, очень эластичную и водонепроницаемую изоляцию. Материал пастообразный и устойчивый, что обеспечивает плотное нанесение с помощью шпателя или специального оборудования. WFP Dickbeschichtung 2K не преобразовывается обратно в эмульсию, даже при долгом контакте с водой.

Область применения

WFP Dickbeschichtung 2K служит для внешней защиты строительных конструкций в местах соприкосновения с грунтом. Продукт подходит для применения на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Кроме того, WFP Dickbeschichtung 2K может использоваться в качестве промежуточной изоляции (на цементных полах) облицовки пола, балкона, террасы, и в таких случаях, как приклеивание изоляционных пеноблоков. Материал схватывается на всех сухих или слегка влажных поверхностях на минеральной основе, например битумозных.

Технические данные

Основа: битумная эмульсия, обогащенная искусственными добавками, армированная волокнами и порошок для реакции

Цвет: черный

Температура обработки: от +5°C до +35°C

Плотность: смесь прим. 1,05 г на кв. см

Время обработки: 1.5 часов при 20°C, при более высоких температурах время реакции увеличивается

Покрытие трещин: ≥ 2 мм (E DIN 28052-6 при +5°C)

Консистенция: пастообразный, может наноситься шпателем или специальным оборудованием

Расход: прим. 4.0-6.0 кг на кв. м или в зависимости от обеспеченной защиты

Толщина слоя: 1 мм

Время застывания: от двух и более дней, в зависимости от влажности воздуха, температуры, поверхности и толщины слоя

Характеристики

- двухкомпонентный
- наносится шпателем или распылительным оборудованием
- абсолютно водонепроницаемый

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

- покрывает трещины до 2 мм
- быстросохнущий
- быстрая защита от воздействия дождя
- подходит для приклеивания изоляционных пеноблоков
- без растворителя
- устойчивый
- обогащен искусственными компонентами
- не содержит таких веществ как полистирол
- произведен в Германии

Форма поставки

28 кг комбинированный набор (A+B)
18 наборов на каждой палете

Срок хранения

6 месяцев (в сухом прохладном месте, в оригинальной упаковке)

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой или влажной, несущей, всасывающей, прочной и чистой. Незакрепленные детали, масла, жиры и другие частицы должны быть удалены до начала применения материала. Поврежденные места, трещины, дыры должны быть предварительно заделаны. Ребра и шишки предварительно удалить. Предварительная грунтовка желательна.

Нанесение материала

WFP Dickbeschichtung 2K наносится распылением или шпателем на водонепроницаемую и загрунтованную поверхность. Перед нанесением компонент А замешивается в мешалке на невысокой скорости. Порошок для реакции добавляется порционно. Далее оба компонента интенсивно смешиваются (мин 3 минуты). Материал готов к применению при достижении гомогенного состояния без комочков. Пропорция смешивания должна соблюдаться. WFP Dickbeschichtung 2K не следует использовать во время мороза или при надвигающемся дожде. При опасности дождя – защитить нанесенный слой.

Перед нанесением покрытия организовать бороздки с помощью WFP Multimörtel. Обратите внимание на правильную обработку в области протечек и соединений. Свежее покрытие защищать от дождя и сильных солнечных лучей! Мы советуем в областях подверженных воздействию ветра и солнца осуществить дополнительную защиту с помощью WFP Kristallschlämme, чтобы избежать негативного воздействия во время строительства.

При ожидаемом высоком давлении воды мы советуем наносить покрытие в два подхода с вложением армированной сетки WFP Armierungsgewebe. Поверхность защищать от внешнего воздействия. Защитный и дренажный слои наносить после полного просыхания изоляционного слоя. Мы советуем для защиты поверхности использовать WFP Systemschutz. Прибор для нанесения очищается в свежем состоянии – водой, засохшие остатки - с помощью растворителя.

Рекомендованные вспомогательные средства

Кельма, зубчатый шпатель, перчатки, вспрыскивающий аппарат, защитные очки