ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

АКРИФЛЕКС - М

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛАТНЫЙ ГЕРМЕТИК.

АКРИФЛЕКС-М – это однокомпонентный акрилатный герметик. Представляет собой пастообразный материал полностью готовый к применению.

Предназначен для наружных и внутренних работ по герметизации стыков и заделки швов в бетонных, кирпичных, деревянных, металлических и пластиковых конструкциях. Устойчив к УФ – излучению, атмосферным воздействиям и характеризуется высоким сопротивлением текучести, что позволяет наносить его как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность.

Герметик наносится на подготовленную поверхность в сухую погоду при помощи шпателя или шприца с дальнейшим формированием профиля. Поверхность может быть слегка влажной. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Толщина слоя герметика в самом тонком месте должна составлять не менее 3мм. Не затвердевший герметик в течение 2 часов беречь от дождя. Затвердевший герметик можно окрашивать любой краской (необходимо пробное нанесение краски, для определения соответствия требуемым параметрам). Срок службы: 8 –10 лет.

Основные свойства герметика

Цвет	белый (другие по заказу)
Сопротивление текучести, мм	не более 1-2
Время образования защитной оболочки, ч.	2 (при +23°С и нормальной влажности)
Усадка, не более %	10
Время полной полимеризации, час.	24
Плотность, кг/м^3	1450
Интервал температур применения, °С, в пределах	-7 -+35 [1]
Условная прочность в момент разрыва, МПа	0,13
Относительное удлинение в момент разрыва, %	не менее 180
Характер разрушения	когезионный
Сохраняет стабильные физико-механические свойства в интервале температур,°С	-40 -+ 80

Комплектность мастики: Герметик расфасован в пластиковые ведра по 15 или 7кг и в металлизированные файл-пакеты по 600мл (~850гр).
Подготовка мастики к работе: Непосредственно перед применением материал необходимо перемешать. При наличии перерывов в работе необходимо обеспечить герметичность тары.
Недопустимо: нанесение герметика во время выпадения атмосферных осадков.
Рекомендации: В жаркую погоду при низкой относительной влажности воздуха поверхность на которую наносится герметик желательно предварительно увлажнить водой с помощью распылителя.
Меры безопасности: АКРИФЛЕКС-М – экологически чистый продукт. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. При попадании на кожу не вызывает аллергических реакций и смывается теплой водой.
Условия хранения и транспортировки: Герметик перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности тары. Мастику хранят в таре изготовителя при температуре, не ниже +5ºС [2], в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения: в заводской таре при условии выполнения указанных выше условий составляет 12 месяцев.

[1] герметик в морозостойком исполнении имеет интервал температур применения -15°С/+35°С.
[2] герметик АКРИФЛЕКС-М может выдерживать до пяти циклов замораживания-размораживания:
- в летнем исполнении в диапазоне температур -15°С/+20°С;
- в зимнем исполнении в диапазоне температур -40°С/+20°С,

это дает возможность его транспортировки при отрицательной температуре.

Гигиенический сертификат № 77.МО.01.251.П.001438.05.10 от 31.05.2010

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу