ООО «Гидропротект» Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 E-mail: hydroprotect@yandex.ru Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ТЭКТОР 201

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА

Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для герметизации стыков и деформационных швов строящихся и ремонтируемых зданий. Рекомендуется к применению на швах средней деформативности. После вулканизации представляет собой резиноподобный материал. Относительное удлинение в момент разрыва не менее 400%. ТУ 5772-001-50002263-98.

Цвет: белый, серый. Колеровка в любые цвета.

Описание: Основа - полиуретановый каучук. После отверждения мастика представляет собой резиноподобный, водостойкий, эластичный и прочный материал с отличной адгезией к бетону, металлу, штукатурке, окрашенным поверхностям, а также к полимерным покрытиям. Отвержденная мастика является стойкой к воздействию эксплуатационных факторов в диапазоне температур от -60 до +70°С. Рабочий диапазон температур нанесения, °С: -10...+ 30. Наносить на сухую, очищенную поверхность. В зимнее время исключить попадание льда на рабочую поверхность. Минимальная толщина мастичного слоя 3 мм. Срок службы: 10 лет.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактическое значение
Жизнеспособность при 23 °С, час	3 - 8	3,5
Условная прочность в момент разрыва, Мпа	Не менее 0,2	0,4
Относительное удлинение в момент разрыва, %	Не менее 150	500
Относительное удлинение в момент разрыва при -50 °С, %	150	Не менее 150
Характер разрушения	Когезионный	Когезионный
Сопротивление текучести, мм	Не более 2	0
Рабочий диапазон температур нанесения, °С	-15 ... +30	-15 ... +30
Консистенция, мм	Не менее 20	25
Модуль упругости при +23 °С, кг/см^2	1 - 4	2

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу

Модуль упругости при -20 °С, кг/см^2	Не более 4	3
Плотность, кг/м^3	1400	1400

При уменьшении температуры время полной полимеризации увеличивается.