ООО «Гидропротект» Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASOCRET-BS2

(АСОКРЕТ-БС2)

Шпаклевка для бетонных поверхностей на цементном вяжущем

Свойства:

ASOCRET-BS2 является цементосодержащим материалом с синтетическими добавками; имеет незначительные внутренние напряжения.
Применяется для наружных и внутренних работ. Не содержит веществ, вызывающих коррозию арматуры.

Области применения:

ASOCRET-BS2 предназначен для ремонта покрытий настенных и потолочных поверхностей из облицовочного бетона, сборных бетонных элементов и заделки швов и трещин.
Применяется также для финишного шпаклевания после работ по ремонту бетонных поверхностей.
Материал используется в качестве выравнивающего покрытия на неровных стеновых поверхностях, которые должны быть гидроизолированы и/или покрыты плиткой, например, плавательный бассейн, не более, чем до 10 мм за один рабочий проход.
Для выравнивания слоем более 10 мм необходимо применять ремонтный состав ASOCRET-RN.
Использовать при внутренних и наружных работах для стен и потолков.

Технические данные:

Основа:	цемент с синтетическими добавками
Насыпная плотность:	1,3 кг/см^3
Расход материала:	~1,5 кг/м^2 при 1мм толщины слоя
Упаковка:	25-кг мешок, 6-кг пакет
Хранение	в сухом помещении 6 месяцев, вскрытую упаковку герметично закрыть и использовать в кратчайшие сроки

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Увлажненная поверхность должны быть прочной, очищенной от пыли, грязи и смазочных материалов.
Рыхлые участки поверхности удалить до крепкого основания. Сильно впитывающие поверхности следует прогрунтовать материалом AS0-Unigrund-K, разбавив водой 1:4.

Способ применения:

В чистую ёмкость заливают чистую воду и интенсивно перемешивая, вводят в нее сухую смесь. Перемешивание продолжают до образования однородного, без комков, эластичного устойчивого пастообразного раствора.
На 25кг ASOCRET-BS2 требуется 5,75л воды.
Время работы с раствором составляет около 30 минут при температуре от +18°С до +20°С.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу