ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

АМ-0,5

двухкомпонентный полисульфидный (тиоколовый) отверждающийся герметик

Двухкомпонентный герметик АМ-0,5 обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов, воды. Относительное удлинение в момент разрыва не менее 150%. Деформативность шва не менее 25 %.

Цвет: светло-серый

Описание:
Герметик обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов, воды. Наносится герметик, после смешивания, шпателем или шприцеванием, толщиной не менее 3 мм. Нанесение герметика возможно только на сухую поверхность. Герметик имеет хорошую адгезию к основным строительным материалам (бетону, дереву, штукатурке, кирпичу, металлу).

Рекомендуется как для нанесения на вертикальную, так и на горизонтальную поверхности. Герметик АМ-0,5 может использоваться во всех климатических зонах России и стран СНГ.

Области применения:
Герметик АМ-0,5 применяется для гидро- и воздухоизоляции межпанельных стыков термокомпенсационных швов вновь строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений, герметизации элементов кровли.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Относительное удлинение, %, не менее	150
Жизнеспособность, час, в пределах	Не менее 2
Интервал температур применения, °С, в пределах	-15...+35
Интервал температур эксплуатации, °С, в пределах	- 60...+70
Усадка	Отсутствует
Плотность, кг/м^3	1450 - 1550

Комплектность мастики:
Герметик АМ-0,5 комплектуется в виде двух паст: герметизирующей и отверждающей, соотношение которых указывается в сертификате качества на каждую партию

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.