ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

TEKTOR 103

ТЭКТОР 103

Герметик полиуретановый однокомпонентный

Описание продукта

ТЭКТОР 103 предназначен для эластичного соединения основных строительных деталей (панелей) и заполнения пустот в строительстве. Высококачественная, однокомпонентная эластичная полиуретановая шовная мастика с низким модулем упругости. Не содержит в своем составе ПХБ (полихлорированые бифенолы) и органические соединения свинца. Адгезия мастики ТЭКТОР 103 с годами не снижается. Оригинальная структура мастики обеспечивает ее исключительно высокую погодоустойчивость, гарантирует максимально сбалансированную сцепляемость, низкий уровень упругости и большую растяжимость. ТЭКТОР 103 можно окрашивать с предварительным проведением пробного тестирования.

Область применения:

- швы бетонных элементов и покровных плит;
- швы элементов металлической кровли;
- швы фасадов из природного камня;
- швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.

Технические характеристики

Наименование показателя	Краткая характеристика
Время вулканизации	Медленно вулканизируется в первые дни. Медленная вулканизация увеличивает срок службы мастики.
Плотность, г/мл	1,19
Твердость по Шору, А	25
Максимально допустимая деформация	± 25%
Зона рабочих температур	-40°…+90°С
Стойкость к старению	Отлично сопротивляется УФ-излучению, а также воздействию озона и влаги.
Цвета	Серый

Инструкции по применению

Контактная поверхность должна быть сухой и чистой. Рабочая температура должна находиться в пределах от -5°…+35°С, если температура ниже 0°С, то следует пользоваться инструкцией для работы с мастикой в зимних условиях. В швы устанавливается шнур из водоотталкивающего пенополиэтилена с закрытыми ячейками.

Расчет шва

Ширина, мм	Средняя глубина, мм
4-12	4-7
13-20	5-8
20-30	6-9
30-50	10-15

Предположительный расход (погонный метр/ 600 мл мягкая упаковка):

Ширина (мм)	10	15	20	25	30
Глубина (мм)					
6	10,0	6,6	5,0	-	-
8		5,0	3,7	3,0	-
10			2,4	2,0	-

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Упаковка: мягкая фольгированная «колбасная» упаковка емкостью 0,6л.
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В слу-чае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша консультационная служба. При опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.