ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

техническое описание

ASODUR-TE

(АСОДУР-ТЕ)

Дегте-эпоксидное покрытие

Свойства:

ASODUR-TE- является не содержащей растворителей, тиксотропной двухкомпонентной дегте-эпоксидной смолой. ASODUR-TE высокоэластичен, износостоек, устойчив к агрессии чистой и сточных вод, растворов солей, а также устойчив против агрессии разбавленных кислот, щелочей и алифатических углеводородов, как, например, бензин, моторное масло и дизельное топливо.
ASODUR-TE работоспособен в интервале температур -30°C до +80°C.
При нанесении покрытия материалом ASODUR-TE за один рабочий проход достигается толщина пленки 500 μ.

Области применения:

ASODUR-TE используется для покрытия цементных поверхностей, в частности, в сооружениях, предназначенных для очистки сточных вод, например, в канализационных трубах, метантенках, а также для антикоррозийной покраски металлических поверхностей гидротехнических сооружений, например, шлюзов, стенок резервуаров, портовых хозяйств и для защиты от коррозии подводных частей в кораблестроении.
Кроме того, ASODUR-TE является превосходным теплоизолятором и применяется в подземном строительстве.
ASODUR-TE является системным компонентом Системы ASOFLOOR-TE.

Технические характеристики:

Основа:	2-компонентная дегте-эпоксидная жидкая смола
Цвет:	черный
Вязкость:	тиксотропная
Плотность:	1,40 г/см^3 при +23°C
Пропорция смешивания компонентов:	7 : 1 весовых частей
Время обработки материала:	~ 50 мин при +23°C
Минимальная температура отверждения:	+10°C
Полное отверждение:	через 7 суток при +23°C
Возможность дальнейшей обработки:	не ранее, чем через 16 часов и не позднее, чем через 24 часа при +23°C
Водопоглощение по DIN 53495:	~ 0,2%
Очистка оборудования:	оборудование и инструменты сразу после работы немедленно очистить материалом AQUAFIN-Reiniger

Упаковка:

ASODUR-TE поставляется в 15 кг емкостях. Оба компонента поставляются в требуемых для смешивания пропорциях.

Хранение:

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте.
При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению вредных для водной среды веществ.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Производство: Германия