ГидроПротект® системные решения

ООО «Гидропротект» | Телефон: | 8 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | E-mail: hydroprotect@yandex.ru | Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

TEKTORFLEX

ЭЛАСТИЧНАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МАСТИКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ

Описание:

TEKTORFLEX – это однокомпонентный, быстросохнущий, полиуретановый герметик для заделки швов. Имеет срок службы 25 лет. Сцепляемость мастики с годами не снижается. Оригинальная структура мастики обеспечивает ее исключительно высокую погодоустойчивость, гарантирует максимально сбалансированную сцепляемость, низкий уровень упругости и большую растяжимость. Мастика представляет из себя легко наносимую пасту, хорошо поддающуюся дальнейшему разглаживанию. Отверждение мастики происходит при контакте с влагой воздуха.

Область применения:

- Швы бетонных и металлических элементов и покровных плит;
- Швы фасадов из природного камня;
- Швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.

Упаковка: Мягкая фольгированная «колбасная» упаковка емкостью 0,6л. **Основные свойства:**

Наименование показателя	*Краткая характеристика*
Время образования поверхностной пленки (+23 °С, 50% RH), минут	40
Плотность, кг/м³	1,3
Твердость по Шору, А	40
Время высыхания (+23 °С, 50% RH), сутки: 4 мм	1
Время высыхания (+23 °С, 50% RH), сутки: 10 мм	6
Содержание сухих веществ, %	98
Зона рабочих температур, °С	-40…+90
Предел прочности, МПа	0,40
Эластичность (EN 27389), %	72
Предел деформации, %	+100 / -50
Окрашиваемость	После вулканизации может быть окрашена красками на основе воды и растворителей
Срок хранения	12 месяцев
Цвета	Серый, черный (остальные под заказ)

Описание работы: Контактная поверхность должна быть сухой и чистой. Все вещества, могущие ухудшить адгезионные свойства мастики, как, например, масло, воск, защитный лак, старая мастика и т.п., следует аккуратно удалить. Рабочая температура должна находиться в пределах от +5°…+35°С, если температура ниже +5 °С, то следует пользоваться инструкцией для работы с мастикой в зимних условиях.

Прокладочный шнур: В швы устанавливается шнур из водоотталкивающего пенополиэтилена с закрытыми ячейками (вилатерм).

Предварительная обработка: Мастика TEKTORFLEX имеет отличную сцепляемость (адгезию) с чистой и сухой поверхностью. Обработка праймером не требуется.

Расход мастики: Глубина элементного шва может быть рассчитана следующим образом: (ширина / 5) + 3мм. Но глубина все же должна колебаться от min 4мм до max 12мм.

Предположительный расход (погонный метр/ 600 мл мягкая упаковка):

Ширина (мм)	10	15	20	25	30
Глубина (мм)					
6	10,0	6,6	5,0	-	-
8		5,0	3,7	3,0	-
10			2,4	2,0	-

Чистка: Рабочие инструменты чистятся ксиленом или толуолом.
Производство: Бельгия

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.