ООО «Гидропротект»

123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:

E-mail:
Сайт:

8 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

Техническое описание

OC17-Frostschutz

Ускоритель схватывания для цементных и бетонных растворов

Свойства:

- Не содержит хлоридов
- Ускоряет набор свойств при бетонировании зимой (до -10^{0}C)

Области применения:

В качестве противоморозной добавки при проведении работ по бетонированию в холодную погоду и для повышения раннего набора прочности для железобетона и напряженного бетона.

Способы применения:

OC17 добавляется перемешанным с водой затворения или одновременно с водой в смеситель.

Технические характеристики:

Основа:	Неорганические соли
Цвет:	Прозрачный
Консистенция:	Жидкость
Плотность:	1,425 г/см^3 при +25^{0}C
Дозировка:	
Бетон:	макс. 1% к вяжущему
Цементный раствор:	макс. 2% к вяжущему
Упаковка:	10 кг емкость
Хранение:	В сухом и прохладном месте, 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, вскрытую упаковку использовать в короткие сроки, нечувствителен к морозу.

Указания:

Общие правила бетонирования зимой:

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу

Для того, чтобы достичь наибольших успехов при применении антифриза, необходимо точно соблюдать следующие требования:

1. Температура окружающего воздуха во время бетонирования не должна быть ниже -10^0C.
2. Температура смешиваемых материалов (вода и цемент) при затворении бетона должна всегда на несколько градусов быть выше 0^0C. В случае необходимости для затворения следует использовать горячую воду. Температура свежеприготовленного бетона не должна быть ниже $+5^0$C.
3. До достижения прочности (10 МПа) следует предпринять меры для защиты от мороза.
4. При введении любых добавок различных производителей необходимо соблюдать Инструкции по проведению строительных работ в зимнее время.
5. Следует подбирать наиболее низкое водоцементное соотношение, чтобы количество подверженной замерзанию воды было как можно ниже.