ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

WFP Spezial Tiefengrund

Нейтрализующее средство против солей, вредящих строительным конструкциям

Описание

WFP Spezial Tiefengrund - это нерастворимая жидкость на основе специальных силикатов и полимеров. Благодаря низкой вязкости проникает глубоко в конструкцию. Это ведет к сужению капиллярной поверхности и укрепляет конструктивный элемент.

Область применения

WFP Spezial Tiefengrund применяется для связывания солей в кирпичной кладке и бетоне. Применяется , например, перед нанесением санирующих штукатурок WFP Spezial Tiefengrund с целью предотвращения появления солей.

Характеристики

- упрочняет конструктивные элементы
- низкая вязкость
- сужает капилляры
- нейтрализует вредные соли
- можно наносить на поврежденные солью поверхности
- универсальная основа
- нерастворим
- немецкое качество

Технические данные

Основа Силикаты/полимеры
Цвет молочный
Консистенция жидкая
Плотность прим. 1.0 г/мл
Температура обработки от + 5°C до + 35°C
Вязкость < 30 мПас
Значение pH прим.3
Расход прим. 0.3- 0.5 кг/м^2 в зависимости от кислотности поверхности

Форма поставки

10 кг канистра
60 наборов на палете

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Срок хранения

12 месяцев (в сухом прохладном месте, в оригинальной упаковке, беречь от прямых солнечных лучей)

Обработка

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, несущей, впитывающей и чистой. Незакрепленные детали, жиры, масла и загрязнения должны быть удалены. Поврежденные места, трещины и дыры должны быть отремонтированы. Швы больше 2 см глубиной необходимо выскоблить. Материал можно наносить на сухую или влажную поверхность

Нанесение

WFP Spezial Tiefengrund наноситься кистью или распылителем. Через 30 минут (в зависимости от температуры и влажности воздуха, предусмотрено покрытие следующими защитными материалами WFP Kristallschlämme, WFP Dichtungsschlämme или WFP Sanierputz weiß.

ГидроПротект