ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

ASODUR-**UBS (АСОДУР-УБС)**

Универсальное покрытие, кислотостойкое

Свойства:

ASODUR-UBS является пигментированной двухкомпонентной эпоксидной смолой, не содержащей растворители. ASODUR-UBS отличается высокой стойкостью к воздействию органических и неорганических кислот, щелочей, минеральных масел.
ASODUR-UBS стоек к воздействию жидкостей, опасных для воды по испытаниям 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 DIBt, г. Берлин.

ASODUR-UBS соответствует нормам BPG пункту 4.12 DIBt, г. Берлин.

Области применения:

- ASODUR-UBS используется в качестве защитного покрытия железобетонных, бетонных, оштукатуренных поверхностей и поверхностей стяжек в приемных резервуарах и хранилищах жидкостей, загрязняющих водную среду согласно §19 WHG (Закон о водном хозяйстве).
- ASODUR-UBS является компонентом системы ASOFLOOR-UBS.

Технические характеристики:

Основа:	двухкомпонентная эпоксидная смола
Цвета:	RAL 7032, 6002
Вязкость:	~ 30 d Pas при 23^{0}C
Плотность:	1,42 г/см^3 при +23^{0}C
Пропорция смешивания компонентов:	4 : 1 частей массы
Жизнеспособность:	~ 45 мин при +23^{0}C
Температура обработки:	max +30^{0}C
Минимальная температура отверждения:	+8^{0}C
По покрытию можно ходить:	через 16 часов при +23^{0}C
Технологическая пауза перед	16 часов при +23^{0}C

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

последующей обработкой:	
Время полного отверждения:	7 суток при +23^{0}C
Истираемость:	4 см^3/50 см^2 по DIN 53 401
Прочность на сжатие:	37,0 МПа (при 10% относительном сжатии)
Прочность на растяжение при изгибе:	42,4 МПа
Адгезионная прочность:	Разрушение по бетону при смене температуры
Очистка инструментов:	немедленно после работы промыть средством AQUAFIN-Reiniger.

Упаковка:

Поставляется в 5-, 15- и 25 кг емкостях. Смола и отвердитель расфасованы в пропорциях, требуемых для их смешивания.

Хранение:

18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении.
В случае кристаллизации смолы материал следует поместить в водяную баню с температурой от +50^{0}C до +60^{0}C и оставить его там приблизительно на 2 часа, после чего материал готов к применению