ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASODUR-BI

(АСОДУР-БИ)

Пропитка для бетона

Свойства:

Благодаря высокой капиллярной активности **ASODUR-BI** глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, заполняет все имеющиеся в ней поры и капилляры. Обработанная пропиткой поверхность укрепляется, её износостойкость и химическая стойкость значительно повышаются. Бетон после обработки пропиткой становится устойчив к воздействию размораживающих солей.

Покрытия **ASODUR-BI** устойчивы к воздействию сточных вод, минеральных масел, бензина, дизельного топлива и мазута

Области применения:

- **ASODUR-BI** применяется для пропитки цементных поверхностей, таких как бетон, стяжки, штукатурки и т.п., например, бетонных проезжих частей, подземных и наземных гаражей, бетонированных автостоянок, складов производственного назначения, ангаров, производственных помещений, бензоколонок, авторемонтных мастерских, а также на террасах и балконах.
- **ASODUR-BI** является системным компонентом Системы ASOFLOOR-BI/BS.

Технические характеристики:

Основа	2-комп. жидкая эпоксидная смола
Цвет	Прозрачный
Вязкость, при +23^{0}С в 2 мм стандартном стакане по DIN, сек.	50 - 60
Плотность, при +23^{0}С, г/см^3	0,9
Содержание твёрдых частиц, %	40
Пропорция смешивания, масс. частей	100 : 15
Максимальная температура обработки, ^{0}С	+30
Жизнеспособность материала, при +10/20/30^{0}С, час.	20 /10 /5
Минимальная температура отверждения,^{0}С	+8

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Относительная влажность воздуха, %	75
Промежуток времени, после которого пыль не пристает, при +23^{0}С, час.	1
По обработанной поверхности можно ходить, через часов при +23^{0}С	16
Время полного отверждения, суток при +23^{0}С	7
Возможность дальнейшей обработки, при +23^{0}С, не менее/ не более, час.	4 / 24
Температура вспышки, ^{0}С	> 21
Класс опасности по Vbf	A II
Класс пожароопасности	G2 VDE0 165
ПДК газов или летучих растворителей в воздухе рабочего помещения, мг/м^3	440
Очистка рабочих инструментов:	после работы инструменты следует немедленно тщательно очистить при помощи средства AQUAFIN-Reiniger
Упаковка, кг	10, 20
Хранение, в закрытых оригинальных емкостях, в прохладном и сухом помещении, мес.	18
При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению вредных для водной среды веществ.	