ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

*Телефон:*
*E-mail:*
*Сайт:*

8 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

**Техническое описание**

# INDUFLOOR-IB 1240
# (ИНДУФЛОР–ИБ 1240)

**Свойства:**

INDUFLOOR-IB 1240 влагостойкая, двухкомпонентная эпоксидная смола с незначительным содержанием растворителей.

- Вследствие высокой плотности выталкивает воду из капилляров нижележащего слоя бетона и препятствует капиллярному проникновению масел.
- Обладает хорошей адгезией к влажному бетонному основанию
- Высокий показатель Sd (> 300 м, паронепроницаемый)
- Устойчива к излучению радона

**Области применения:**

INDUFLOOR-IB 1240 применяется

- в качестве специальной грунтовки промасленных, тем не менее, предварительно очищенных поверхностей
- в качестве эффективной защиты от образования осмотических пузырьков в случае действия влаги с обратной стороны
- в качестве предварительной грунтовки на еще влажных бетонных или цементных поверхностях

1. которые предполагается далее покрывать системами INDUFLOOR
2. на которые можно укладывать обычные классические напольные покрытия такие как, ПВХ, линолеум, ковролин, паркет, плитка и т.д. Соблюдайте указания!

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Основа: | 2-комп. эпоксидная смола |
| Цвет: | светлосерый |
| Вязкость: | ~70 сек в вязкозиметре В3-4 мм (по нормам DIN) |
| Пропорция смешивания компонентов: | 100:12 весовых частей |
| Плотность: | ~ 1,86 г/см$^3$ |
| Жизнеспособность материала: | ~ 60 мин. при +23$^o$C |

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу

| | |
|---|---|
| | ~ 30 мин. при +30°C |
| Температура обработки: | мин. +8 °C, макс +30°C |
| По обработанной поверхности можно ходить: | прибл. через 12 часов при +23°C |
| Технологическая пауза перед последующей обработкой: | прибл. 12 - 24 час. при +23°C |
| Время полного отверждения: | 7 суток при +23°C |
| Минимальная температура отверждения: | +8°C (медленное отверждение) |
| Расход: | не менее 600 – 1000 г/м$^2$ |
| Прочность на сжатие: | ≈ 80 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе: | ≈ 30 МПа |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара в μ: | ≈ 738552 |
| | (DIN 16726, на свободной пленке) |
| Адгезионная прочность: | B1,5 |

**Очистка рабочих инструментов:**

После работы инструменты следует немедленно тщательно очистить универсальным растворителем.

**Упаковка:**

INDUFLOOR-IB 1240 поставляется в 15-кг емкостях; 28-кг упаковки выпускаются по специальному заказу. Компоненты А и Б расфасованы в пропорции, требуемой для их смешивания.

**Хранение:**

в течение 18 месяцев в закрытых поставляемых емкостях, в прохладном и сухом месте, при температуре не ниже +10 °C.