ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASO-Haftschlamme-flex (АСО-Хафтшлэмме-флекс)

Адгезионная суспензия

Свойства:

- модифицирован полимерами;
- способен выдерживать высокие нагрузки;
- однокомпонентный;
- водостойкий;
- для наружных и внутренних работ;
- легок в обработке;

Области применения:

Адгезионный слой под цементные стяжки, а также под плитку и керамические плиты, бетонные блоки, керамику с низким водопоглощением 0,5% (Feinsteinzeug), клинкер, мозаику и непрозрачные нечувствительные к окрашиванию натуральные камни, которые укладываются в толстую клеевую подушку.
ASO-Haftschlamme-flex особенно подходит для специального цемента для стяжек ASO-EZ2/ASO-EZ2 Plus, ASO-EZ4 / ASO-EZ4 Plus, ASO-EZ6 / ASO-EZ6 Plus.

Технические данные:

Основа	Цемент, заполнитель, присадка
Цвет	серый
Насыпная плотность, кг /дм^3	1,15
Температура при работе / температура основания,^{0}C	+5...+25
Время созревания *, мин.	~3
Жизнеспособность*, мин.	~120
Можно ходить *	Через 24 часа, в случае быстротвердеющей стяжки, (ASO-EZ2/ASO-EZ2 Plus, ASO-EZ4 / ASO-EZ4 Plus) Через 3 дня в случае изготовления обычных стяжек
Очистка инструментов	Незатвердевший материал следует смыть с инструмента водой
Расход, кг/м^2	~1 - 2
Хранение, в сухом помещении, мес.	12
Упаковка, мешок, кг.	25

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.