ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASODUR-SG2
(АСОДУР - СГ2)

Специальный состав для огрунтовки влажных и промасленных бетонных полов

Свойства:

ASODUR-SG2 – водостойкая, химически стойкая двухкомпонентная эпоксидная смола с незначительным содержанием растворителей. ASODUR-SG2 вследствие высокой плотности выталкивает воду из капилляров нижележащего слоя бетона и препятствует капиллярному проникновению масел. ASODUR-SG2 обладает хорошей адгезией к влажному бетонному основанию. Устойчива к нефтепродуктам.

Области применения:

ASODUR-SG2 используется в качестве специальной грунтовки промасленных, тем не менее, предварительно очищенных поверхностей, а также в качестве предварительной грунтовки на еще влажных бетонных или цементных поверхностях, которые предполагается далее покрывать материалами ASODUR или Системами ASOFLOOR. Кроме того, ASODUR-SG2 используется в качестве жесткой «дополнительной гидроизоляции» против поднимающейся влаги на цементосодержащие стяжки, на которые можно укладывать обычные классические покрытия.

Технические характеристики:

Основа: 2-комп. эпоксидная смола
Цвет: светло-серый
Вязкость: ~70 сек в вязкозиметре ВЗ-4 мм (по нормам DIN)
Пропорция смешивания компонентов: 100:12 весовых частей
Доля связующего: 100%
Отн. влажность воздуха: < 75%
Плотность: ~ 1,86 г/см3
Жизнеспособность материала:~ 90 мин. при +10оС
~ 60 мин. при +23оС
~ 30 мин. при +30оС
Максимальная температура обработки: +30оС

По обработанной поверхности можно ходить: прибл. через 12 часов при +23оС
Технологическая пауза перед последующей обработкой: прибл. 12 - 24 час. при +23оС
Время полного отверждения: 7 суток при +23оС
Минимальная температура отверждения: +8оС (медленное отверждение)
Расход: не менее 600 – 1000 г/м2
Прочность на сжатие: > 80 МПа
Прочность на растяжение при изгибе: > 30 МПа
Паропроницаемость: > 100 м, эквивалент толщины воздушной прослойки

Хранение:

в течение 18 месяцев в закрытых поставляемых емкостях, в прохладном и сухом помещении.
При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению вредных для водной среды веществ.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу