ГидроПротект® системные решения

ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

PAGEL E1F

(ПАГЕЛЬ Е1Ф)

Раствор для анкеровки и инъекций

Свойства

- На цементной основе, безусадочный, с высокой текучестью
- Не содержит наполнителей
- Прост в обработке, смешивается только с водой
- Набирает высокую начальную и конечную прочность и высокую прочность сцепления
- Препятствует коррозии, водостоек и маслостоек
- Проконтролирован в соответствии с необходимыми нормами и инструкциями и сертифицирован
- согласно ISO 9001
- E1F дополнительно укомплектован:
  Быстротвердеющим E2F PAGEL- анкерирующим и инъекционным раствором.

Области применения

- Запрессовка и заливка при анкерировании в скальных породах, грунте, бетоне, кирпичной или каменной кладке;
- Иньекции в трещины, швы, кремневые гнезда и пустоты в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Технические параметры

Материал		E1F	E2F
Количество воды на 20 кг		7	7,2
Расход, кг/дм^3		1,5	1,5
Плотность свежего раствора, кг/дм^3		1,965	1,987
Напряжение сцепления, МПа		4,8	4,4
Желоб истечения DBV-Техн. описание	5 мин. 60 мин.	138 см 115 см	
Время течения по Маршу: 8 мм воронка	5 мин 60 мин.	26 сек 37 сек	
Степень набухания, % к объему Прочность на сжатие, МПа (DIN 1164)	24 ч 28 дн. 24 ч. 3 дн. 7 дн 28 дн.	+0,5 +0,3 47,0 51,5 60,5 75,4	+0,5 +0,4 28,0 57,0 62,0 72,0
Прочность растяжения при изгибе, МПа	24 ч. 3 дн. 7 дн. 28 дн.	3,4 3,8 10,7 10,9	4,8 6,2 6,8 8,4

Упаковка: мешок - 20кг.
Хранение: 9 месяцев, в сухом помещении, при температуре выше 10°С, в закрытых емкостях.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу