ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ТЭКТОР 101

Паропроницаемый (*), однокомпонентный акрилатный герметик, изготовленный по немецкой технологии из высококачественного сырья. Представляет собой пасту белого цвета. Применяется для герметизации деформационных швов, трещин, щелей, пустот стройдеталей, для остекления, герметизации окон и теплиц, для гидроизоляционных работ, для укладки облицовочной плитки. Относительное удлинение в момент разрыва не менее 180%. ТУ 2513-002-50002263-2003.

(*)-данное свойство герметика позволяет использовать его для уплотнения наружного контура при установке пластиковых окон взамен лент ПСУЛ в соответствии с ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические требования"

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ТУ
Сопротивление текучести, мм	Не более 1-2 мм
Время образования защитной оболочки	10 - 15 мин
Время полной полимеризации	24 часа
Интервал температур применения, °С, в пределах	+5... +35
Условная прочность в момент разрыва, Мпа	0,13
Относительное удлинение в момент разрыва, %	Не менее 180
Характер разрушения	Когезионный
Сохраняет стабильные физико-механические свойства в интервале, °С	-40... + 70

Комплектность мастики

Герметик расфасован в пластиковые ведра. Вес упаковки 15 или 1,5 кг.

Инструкция по применению

Герметик наносится на подготовленную поверхность при положительной температуре в сухую погоду при помощи шпателя или шприца с дальнейшим формированием профиля. Поверхность может быть слегка влажной. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Толщина слоя герметика в самом тонком месте должна составлять не менее 3 мм. Незатвердевший герметик в течение 1-2 часов беречь от дождя. Затвердевший герметик можно окрашивать любой краской. Срок службы 8 -10 лет

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу