ООО «Гидропротект» | Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | E-mail: hydroprotect@yandex.ru | Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

Proflex-BM

(Профлекс-БМ)

Минеральный инъекционный состав

Свойства:

Высокотекучий сульфатостойкий минеральный состав с высокой проникающей способностью.

Области применения:

- заполнение пустот в бутовом фундаменте, каменных и кирпичных кладках, в том числе и на известковом вяжущем;
- заполнение шпуров при устройстве отсечной гидроизоляции

Допускается применение при реконструкции Исторических Зданий и Памятников Культуры

Технические данные:	
Основа	цементно-известковый состав со специальными добавками
Цвет	серый
Величина зерна, мм	≤ 0,1
Расход воды, литров на мешок 20 кг	6,8 – 7,2
Жизнеспособность материала при +20 °С, час	3
Расход материала кг/ дм^3	1,4
Температура применения, °С	от +5 до +30
Прочность на сжатии, МПа	через 3 сутки - 11 через 7 суток - 16 через 28 суток - 20
Хранение	12 месяцев в сухом помещении в закрытой упаковке
Упаковка	в бумажных мешках по 20 кг

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Заполняемые пустоты/ отверстия следует предварительно очистить от буровой пыли и увлажнить.

Способ применения:

В емкость с чистой водой при постоянном перемешивании постепенно добавляется необходимое количество материала **Proflex-BM.** Материал смешивается низкооборотистой дрелью до гомогенного состояния.

Для инъектирования готового состава применяются ручные и электрические насосы (например, **Desoi-60ZD**, **DittMann SP – STAR**)

Примечание:

Для недопущения образования воздушных полостей инъектирование производится с одной стороны в другую. При вытекании состава из конструкции необходимо заделать данные места при помощи быстросхватывающегося цементного состава (например, **Topolit WasserStop**)

Очистка оборудования производится водой, схватившийся состав удаляется только механически.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу