ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ТЭКТОР 202

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА

Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для воздухо- и влагозащиты стыков ограждающих конструкций(герметизации деформационных швов) и панельных плит строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений.

Рекомендуется к применению в **деформационных швах с высокой деформативностью**. После вулканизации представляет собой резиноподобный материал. Относительное удлинение в момент разрыва не менее 400%.

Цвет: Белый, серый. Колеровка в любые цвета.

Описание: Основа - полиуретановый каучук. После отверждения мастика представляет собой резиноподобный, водостойкий, эластичный и прочный материал с отличной адгезией к бетону, металлу, штукатурке, окрашенным поверхностям, а также к полимерным покрытиям. Отвержденная мастика является стойкой к воздействию эксплуатационных факторов в диапазоне температур от -60 до +70 °С. Рабочий диапазон температур нанесения, °С: -10...+ 30. Наносить на сухую, очищенную поверхность. В зимнее время исключить попадание льда на рабочую поверхность. Минимальная толщина мастичного слоя 3 мм. Срок службы: 15 лет.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактическое значение
Жизнеспособность при 23 °С, час	3 - 8	3,5
Условная прочность в момент разрыва, Мпа	Не менее 0,2	0,6
Относительное удлинение в момент разрыва, %	Не менее 150	500
Относительное удлинение в момент разрыва при -50 °С, %	Не менее 150	150
Характер разрушения	Когезионный	Когезионный
Сопротивление текучести, мм	Не более 2	0
Рабочий диапазон температур нанесения, °С	-15 ... +30	-15 ... +30
Консистенция, мм	Не менее 30	35
Модуль упругости при +23 °С, кг/см^2	1 - 4	3
Модуль упругости при -20 °С, кг/см^2	Не более 4	3
Плотность, кг/м^3	1400	1400

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу

При уменьшении температуры время полной полимеризации увеличивается.

Комплектность мастики:

Пластиковые ведра. Вес упаковки 12,5 кг. Мастика ТЭКТОР 202 поставляются в виде комплекта из двух компонентов. Компонент 1 - наполнитель - густая паста белого или серого цвета. Компонент 2 - вязкая жидкость от желтого до светло-коричневого цвета, расфасованная в канистры с герметично завинчивающейся крышкой. Весовое соотношение обеспечивается при фасовке компонентов на заводе-изготовителе.

Инструкция по применению:

Подготовка мастики к работе: Снять крышки с ведра компонента 1 и с канистры компонента 2. Тщательно перемешивая, вылить весь компонент 2 из канистры в ведро с компонентом 1 и перемешать до получения однородной массы при помощи низкооборотистой дрели в течение 6 - 8 минут. В процессе перемешивания компонентов, мастика становится менее густой и вязкой. При необходимости получения малых объемов мастики следует перемешать материал согласно пропорциям, указанным в паспорте, затем плотно закрыть канистру с компонентом 2.