ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:
E-mail:
Сайт:

8 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

Техническое описание

UNIFIX-2K

(УНИФИКС-2К)

Эластичный клей для плитки

Свойства:

UNIFIX-2K – специальный клей для плитки, отличающийся высокой пластичностью, предназначен для сложных поверхностей и высоких нагрузок. Он состоит из 3 частей массы порошкообразного цементного клея UNIFIX и 1 части массы жидкого эластификатора UNIFLEX-B.
UNIFIX-2K соответствует требованиям DIN 18156 для гидравлически отверждающегося тонкого слоя бетонного раствора, а также для дисперсионного клея в соответствии со свидетельством по испытаниям.
В отверждённом состоянии клеевой слой водонепроницаем, водостоек и морозостоек. Он способен перекрывать «волосяные» трещины на поверхности. Паропроницаемость клеевого слоя позволяет использовать его даже на свежих поверхностях (необходимо следовать указаниям).

Области применения:

UNIFIX-2K применяется для приклеивания плитки по методу «тонкой клеевой подушки» на балконах, террасах, в бассейнах, на полах с подогревом и т.п. Кроме того, он применяется для крепления на впитывающую и не впитывающую поверхности крупноформатной плитки и плит с плотными и гладкими тыльными поверхностями, а также устройства плиточного покрытия на «плавающем» основании и на старой плиточной облицовке. UNIFIX-2K испытан как связующая гидроизоляция для плит по ZDB листкам (испытание гидроизоляционных материалов и гидроизоляционных систем).

Характеристики компонентов:

	UNIFIX	**UNIFLEX-B**
Основа:	песок/цемент	жидкое синтетическое вещество
Цвет:	серый	белый
Пропорция смешивания:	3 части массы	1 часть массы
Упаковка:	мешок 25 кг	ведро 8,33 кг
	мешок 6 кг	ведро 2 кг
Хранение:	в сухом помещении, 1 год	1 год, не допускать замораживания

Технические характеристики конечного материала:

Материал:	**UNIFIX-2K**
Время смешивания:	3 минуты (дрель с насадкой, 300 об./мин)
Температура работы с материалом:	от +5°C до +30°C
Жизнеспособность материала:	~ 1 час
Время открытой выдержки "клеевой подушки" *):	10 мин
Возможность расшивки швов *):	Самое раннее через два дня в зависимости от впитываемости поверхности
По поверхности можно ходить*)	Самое раннее через два дня в зависимости от впитываемости поверхности
Деформируемость:	1,3 мм при 5,5 кН по DIN 18156, часть 3

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу

Очистка инструмента:	Сразу после работы – водой
Расход материала:	В зависимости от поверхности и укладываемого материала, но не менее 1,3 кг/м^2/мм толщины слоя

Официальные испытания:
DIN 18156, часть 2 (в т. ч. Испытания на водо - и морозостойкость и пластичность)
DIN 18156, часть 3 (деформируемость)
*) при +20°C и 65% относительной влажности воздуха.

ГидроПротект