ГидроПротект® системные решения

ООО «Гидропротект» | Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | E-mail: hydroprotect@yandex.ru | Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASOCRET-BM

(АСОКРЕТ-БМ)

Раствор для заполнения отверстий и полостей

Свойства:

ASOCRET-BM является сухой трассово-цементно-известковой смесью, которая после затворения обладает высокой текучестью.ASOCRET-BM отверждается без усадочных трещин и обладает высокой впитывающей способностью на капиллярном уровне.

Области применения:

ASOCRET-BM применяется для заполнения полостей в сильно поврежденных каменных кладках, в частности при работах по устройству отсечной горизонтальной гидроизоляции.
Материалом ASOCRET-BM также заполняют отверстия, оставшиеся после иньектирования в стены гидрофобизирующих материалов, например, раствора для силикатизации AQUAFIN-F.
Заполнение отверстий и полостей осуществляется как под действием силы тяжести, так и методом запрессовки.

Технические данные:

Основа:	цементно-трассовый раствор
Цвет:	серый
Величина зерна:	≤ 0,4мм
Насыпная масса:	0,9 кг/дм^3
Расход воды:	33% = 8 литров на мешок 25кг
Удельный вес раствора:	2 кг/дм^3
Растекаемость раствора:	30см
Жизнеспособность материала:	1 час при +20^{o}C
Расход материала:	1,4кг на литр полости
Диаметр ситевого отверстия:	0,1 – 0,5мм
Температура:	+5^{o}C - +30^{o}C
Прочность на сжатие:	через 1 сутки - 4 N/мм^2 через 7 суток - 10 N/мм^2 через 28 суток - 15 N/мм^2
Хранение:	12 месяцев, в сухом помещении, вскрытую упаковку использовать в течение короткого срока
Упаковка:	в бумажных мешках по 25кг

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Обрабатываемые поверхности не должны содержать гипс. Заполняемые отверстия следует предварительно очистить от буровой пыли.

Способ применения:

ASOCRET-BM смешать с чистой водой в чистой емкости для смешивания до образования массы высокой текучести (из расчета 8 литров на 25 кг материала). Приготовленный раствор заливается в отверстия или запрессовывается под давлением через специальные пакеры в кладку.
Если при изготовлении последующей горизонтальной гидроизоляции производятся работы под давлением, ASOCRET-BM должен сначала затвердеть. В этом случае заполненные буровые отвертия повторно выбуриваются через 16 - 24 часа. Гидроизолирующие материалы могут инъектироваться напрямую в еще свежий раствор. Температура обработки и основания: +5^{o}C - +30^{o}C

Примечание:

Не обработанные поверхности оберегать от воздействия ASOCRET-BM.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу